



ООО "КОМФОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"  
195213, Санкт-Петербург, Гранитная ул., д. 32 литер А, оф. 36

ИНН: 4703162330, КПП: 780601001, ОГРН: 1194704005660  
Расчётный: счет 40702810103500016513  
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва  
Корр. счет: 30101810845250000999  
БИК: 044525999

## Инструкция по применению AddGez Varnish

Лак AddGez Varnish наносят методами комбинированного или безвоздушного распыления, а также кистью, валиком, на подготовленные поверхности при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 30° С и относительной влажности воздуха не менее 30 %.

Обрабатываемая поверхность должна быть подготовлена (очистка поверхности до степени 1 по ГОСТ 9402 (Sa 2 по стандарту ISO 8501-1): удалить масляные и жировые загрязнения, очистить от остатков непрочно держащихся рыхлых слоев коррозии и старых слоёв краски (при необходимости ) удалить пыль и остатки абразива промышленным пылесосом или сжатым воздухом. Влажную поверхность высушить.

Очистку поверхности осуществляют абразивно-струйными методами, при этом шероховатость поверхности Rz не должна превышать 40 мкм.

Зачистить дефекты и неровности сварных швов, острые кромки скруглить радиусом не менее 2 мм.

Температура поверхности металла должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы, температура лака – не ниже плюс 10°С

Лак AddGez Varnish наносят в два слоя с промежуточной сушкой «до отлипа».

При необходимости число слоёв лака может быть увеличено. Для окрашивания используют лак в исходном состоянии или разбавляют до рабочей вязкости ксилолом. Толщина мокрого слоя лака не должна превышать 100 мкм, увеличение толщины может привести к появлению дефектов покрытия (пузырей, потёков и др.)

При окрашивании методом безвоздушного распыления рекомендуется рабочее давление лака устанавливать в пределах 120-150 атм, диаметр сопла-0,013- 0,015 дюйма.

Ориентировочный расход лака на два слоя без учёта потерь- 0,2-0,25 л/м<sup>2</sup>.

Время высыхания лака зависит от температуры и влажности окружающей среды. При температуре (20 ± 2)°С покрытие высыхает до отлипа в течение 0,5-1 ч/ Эксплуатационные



ООО "КОМФОРТНЫЕ СИСТЕМЫ"  
195213, Санкт-Петербург, Гранитная ул., д. 32 литер А, оф. 36

ИНН: 4703162330, КПП: 780601001, ОГРН: 1194704005660  
Расчётный: счет 40702810103500016513  
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва  
Корр. счет: 30101810845250000999  
БИК: 044525999

характеристики лаковое покрытие приобретает после выдержки при температуре (20 ± 2)°С в течение пяти суток, при нанесении лака при более низких температурах или низкой влажности время высыхания может увеличиваться.

Готовое лаковое покрытие обладает высокой износостойкостью, стойкостью к действию воды, масел, химикатов, высокой водоотталкивающей способностью. Налипшие загрязнения, лёд, снег легко стряхиваются при небольших вибрационных и механических нагрузках.

При вскрытии тары с лаком AddGez Varnish необходимо обеспечить герметичность тары с остатками лака для предотвращения контакта лака с атмосферной влагой.