

## AddGez Ceram

### Основные физико-технические показатели

Наименования показателя	Норма по ГОСТ 30693-2000	Значение	Нормативный документ на методы испытаний
1	2	3	4
Водонепроницаемость в течение 10 мин. при давлении 0,03 МПа	На поверхности образца не появилась вода	На поверхности образца не появилась вода	ГОСТ 26589-94 п. 3.10
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм при температуре минус 30 о С в течение 20 мин.	На поверхности образца отсутствуют трещины и разрывы	На поверхности образца отсутствуют трещины и разрывы	ГОСТ 26589-94 п. 3.12
Условная прочность, МПа	Не менее 0,6	1,05	ГОСТ 26589-94 п. 3.3, образец: лопатка типа 1
Прочность сцепления с основанием,			
- МПа с бетоном	Не менее 0,2	1,56	ГОСТ 26589-94 п. 3.4, метод Б
- МПа с металлом	Не менее 0,2	1,86	ГОСТ 26589-94 п. 3.4, метод Б
Водопоглощение в течение 24 ч. % по массе	Не более 2,0	1,5	ГОСТ 26589-94 п. 3.9