

AddGez Professional

Основные физико-технические показатели

Содержание сухого вещества	100%
Плотность состава	1500 кг/м ³
Соотношение компонентов по массе (компаунд: отвердитель)	4 : 1
Теоретический расход при слое 2 мм	2 кг/м ²
Время жизни состава при температуре +20° С	45 минут
Время отверждения (готовности к эксплуатации) при температуре +20° С	72 часа
Прочность на разрыв	35 МПа
Соппротивление раздиру	70 Н/мм
Удлинение до разрыва, не менее	15%
Твердость по Шору	60 D
Адгезия к бетону, не менее	3МПа